

Краска SW-10 Bitrilen Silver Cluster

Bitrilen – инновационный продукт с наночастицами кластерного серебра и природными минералами

- образует активное защитно-декоративное покрытие
- на окрашенной поверхности не размножаются бактерии, вирусы, грибки и плесень в течение не менее 5 лет
- идеально подходит для помещений с большим скоплением людей
- имеет благоприятный для глаз оттенок благодаря технологии WHITE BALANCE



с частицами кластерного серебра



H₂O



пожарная безопасность



внутренние и наружные работы

Технические характеристики

Основа	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскопульт
Расход на один слой (зависит от впитывающей способности и фактурности поверхности)	80–130 г/м ²
Внешний вид покрытия	Шелковистое полуматовое
Цвет	8–13
Время высыхания до ст.3 (при t 20±2)°C	Белая (база А)
Время до нанесения следующего слоя (при t 20±2)°C	1 час
Стойкость к мокрому истиранию	2 часа
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды (при t 20±2)°C	1 класс по ISO 11998, EN13300
Плотность	не менее 48 часов
Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя	1,2–1,35 кг/см ³ в зависимости от цвета
Фасовка	36 месяцев при t от +5°С до +30°С
Фасовка	2,7л / 4,8л / 9л / 13л

Назначение

Акрилатная биоцидная водно-дисперсионная краска применяется для окраски новых и ранее окрашенных поверхностей стен и потолков в помещениях с высокими требованиями по стойкости к мытью, износу и гигиеничности поверхностей: по стеклообоям, обоям под окраску, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным, ДВП, МДФ, загрунтованным металлическим и другим поверхностям (кроме полов). Рекомендована для использования в коридорах и палатах больниц, поликлиниках и других ЛПУ, детских дошкольных и школьных учреждениях, ресторанах и пищеблоках, в местах большого скопления людей (метрополитен, вокзал), помещениях предприятий пищевой (например, молокозаводы) и сельскохозяйственной промышленности (фермы, зерно- и овощехранилища), а также в жилых помещениях.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от пыли, следов масла и жира, меловой или известковой побелки, удалить непрочно держасьщиеся старые покрытия, дефекты поверхности выровнять шпательными составами для получения более долговечного и высококачественного покрытия, снижения расхода краски прогрунтовать поверхность водно-дисперсионными грунтовками TURY: F-1, F-5, F-7.

Применение

Тщательно перемешать по всему объему тарного места при необходимости разбавить водой, не более 5%. Наносят при температуре основания и окружающего воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемое количество слоев: 1–2. Применение моющих средств и сильной очистки возможно после достижения поверхностью своей окончательной твердости после четырех недель окраски.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы).